

ISOBELL® STUCCO

Acrylaatlijm/skimcoating
READY-TO-USE PASTA

PRODUCTBESCHRIJVING

Lijm/hechtmiddel als pasta, ideaal voor de behandeling van gebarsten metselwerk dat is blootgesteld aan zware weersomstandigheden. Het is een zeer elastisch systeem met dynamische kenmerken die ook over tijd behouden blijven.

SAMENSTELLING

Synthetische hars in wateremulsie met adhesiepromotoren, inert aan een gecontroleerde zeefkromme, verlicht met perliet en diverse additieven. Pasta coating, korrel 1 mm, op basis van gebruiksklaar acrylbindmiddel met een hoge waterafstotendheid en uitzonderlijke verwerkbaarheid.

VERBRUIK

1,5 – 2 kg/m² voor het verlijmen van platen met 4-5 mm lijmkam;
2 - 2,5 kg/m² voor het opbrengen in twee lagen.

DROGEN

Droog om aan te raken 6 uur
Droog diepte 48-60 uren

gegevens m.b.t 20° C en 65% R.V.) zijn de droogtijden strikt afhankelijk van de vochtigheid en temperaturomstandigheden.



MANIFATTURA DEL SEVESO S.p.A.

ISOBELL Nederland BV
Feiko Clockstraat 88
9665 BE Oude Pekela

Tel: 085048377



DATASHEET

GEBRUIK

De te behandelen ondergronden moeten onbeschadigd zijn, zonder loslatende delen, vrij van stoffen die de hechting van het systeem kunnen belemmeren (oliën, vetten) en geheel droog zijn; de aanwezigheid van vocht kan de coating doen loslaten. Zelfklevende vormbare syntetische specie voor direct gebruik bij het aanbrengen van de membranen van het type ISOBELL. Het kan ook worden gebruikt als hechtmiddel eindafwerking of voor afwerking inzinking van het gaas.

ONDERSTEUNING

Ideaal voor gebruik in buitenruimtes bij het herstel van beschadigde muren en gevels. Het kan worden toegepast op alle soorten pleister. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van vuil of stof. Schimmels of algen moeten vooraf worden behandeld met de juiste ontsmettingsmiddelen.

AANBRENGEN

Na het mengen is het materiaal direct klaar voor gebruik. Pas het mengsel indien nodig aan met water totdat de juiste verwerkingsconsistentie is bereikt. Te gebruiken als wapeningsmortel of compensatiemortel om oneffenheden in alle minerale en organische dragende ondergronden te corrigeren. Niet gebruiken op vochtige ondergronden. Breng de lijm op de te behandelen ondergrond aan met een lijmkam en probeer een verbruik van ongeveer 1,5/2 kg/m² aan te houden. Plaats vervolgens het membraan van het type ISOBELL®. Ga na het plaatsen over tot het egaliseren met een plastic troffel. Voor gebruik buiten moet u een extra laag ISOBELL® STUCCO aanbrengen vóórdat de coating wordt aangebracht. Op de voegen van elke isolatieplaat kan een 80 g glasvezelgaas van 100 mm breed worden geplaatst.

KENMERKEN

Hoge hydrofobie: de speciale formule van het product biedt bescherming tegen weersinvloeden d.m.v. een doorlopende huid die het indringen van regenwater voorkomt en de muren droog blijven.

Verwerkbaarheid: de thixotropie van de lijm/het hechtmiddel heeft een uitstekende vloeibaarheid en garandeert een goede hechting aan de ondergrond waardoor het gevaar op loslaten van het materiaal tijdens het leggen beperkt is.

Uitstekende bescherming tegen schimmel en algen dankzij de speciale anti-schimmel additieven.

BEWAREN

12 maanden in de originele, goed gesloten verpakking in binnenruimtes, beschermd tegen direct zonlicht en bewaard bij een temperatuur tussen + 5° C en + 35° C.

KAN NIET TEGEN VORST

VERPAKKING: 20 kg